

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001－59544

(P2001－59544A)

(43)公開日 平成13年3月6日(2001.3.6)

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テマコード* (参考)

F 1 6 F 15/02

F 1 6 F 15/02

L 3 J 0 4 8

E 0 4 B 1/36

E 0 4 B 1/36

J

E 0 4 H 9/02

3 3 1

E 0 4 H 9/02

3 3 1 E

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平11－234633

(22)出願日

平成11年8月20日(1999.8.20)

(71)出願人 000229737

日本ビラー工業株式会社

大阪府大阪市淀川区野中南2丁目11番48号

(72)発明者 田口 若男

兵庫県三田市下内神字打場541番地の1

日本ビラー工業株式会社三田工場内

(72)発明者 上田 栄

兵庫県三田市下内神字打場541番地の1

日本ビラー工業株式会社三田工場内

(74)代理人 100082474

弁理士 杉本 丈夫


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 滑り支承

(57)【要約】

【課題】 滑り部材の構成材選択によっては得ることができない程度にまで摩擦係数を低減させることができると共に、摩擦係数を略無段階的に制御することができ、使用条件に最適する摩擦係数を容易に且つ正確に得ることができる滑り支承を提供する。

【解決手段】 滑り支承3は、第1滑り部材5と第2滑り部材6とを相対滑動自在に面接触させてなる。第1滑り部材5には、第2滑り部材6との接触面である第1滑り面5aに開口する複数個(N個)の円形孔7(径:D(mm))が設けられている。各円形孔7にはシリコンオイル8が充填保持されている。第1滑り面5aの面積(S(mm²))に対する円形孔7の総開口面積(N・ $\pi D^2/4$ (mm²))の面積比率 ξ (= $(N \cdot \pi D^2/4S) \times 100$ (%))は $0.1 \leq \xi \leq 1.0$ とする。円形孔7、7間のピッチ(P(mm))は $D \leq P \leq 20D$ とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1滑り部材と第2滑り部材とを相対滑動自在に面接触させてなる滑り支承において、第1滑り部材に、第2滑り部材との接触面である第1滑り面に開口し且つその開口部及び第1滑り面に平行する任意断面を同一面積 A (mm^2) とする複数個 (N 個) の有底孔を設けると共に、各有底孔に潤滑剤を充填保持してあり、第1滑り面の面積 S (mm^2) に対する有底孔の総開口面積 $N \cdot A$ (mm^2) の面積比率 ξ ($= (N \cdot A / S) \times 100$ (%)) が $0.1 \leq \xi \leq 1.0$ であり、第1滑り面及びこれに平行する断面上における各有底孔とこれに隣接する有底孔との間隔 L (mm) が $0 \leq L \leq 38 (A / \pi)^{1/2}$ (π は円周率)であることを特徴とする滑り支承。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、免震装置等に使用される滑り支承に関するものであり、より具体的には二つの滑り部材を相対滑動自在に面接触させてなる滑り支承に関するものである。

【0002】

【従来の技術】例えば、建築物の免震装置に使用される滑り支承として、上部構造（建築物本体）の下面に取り付けた平板状の滑り部材と下部構造（建築物基礎）の上面に取り付けた平板状の滑り部材とを水平方向に相対滑動自在に面接触させてなるものが周知である。

【0003】かかる滑り支承を介して上部構造を下部構造に支承させた免震建物では、地震による水平荷重（地震時水平力）の下部構造から上部構造への伝達が両滑り部材の滑動作用によって吸収、回避されて、上部構造が免震されるのである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、滑り支承に必要とされる摩擦係数は一定ではなく、その使用条件によって区々であり、使用条件に応じた適正な摩擦係数を確保しておく必要がある。このため、従来の滑り支承にあっては、一般に、滑り部材の構成材を選択することによって、必要とする摩擦係数が確保されるように図っている。

【0005】しかし、このような滑り部材の構成材選択により制御できる摩擦係数の範囲は限られたものであり、かかる範囲外の摩擦係数が必要とされる場合には、効果的な滑り機能を発揮する滑り支承を提供することができない。

【0006】例えば、摩擦係数が極めて低いとされる四弗化エチレン樹脂にあっても、その摩擦係数は $0.07 \sim 0.15$ 程度にすぎない。したがって、上部構造が大型の重量物である場合において、 0.07 をはるかに下回る摩擦係数（例えば 0.02 程度）が必要とされるときは、如何なる構成材を選択しても、必要な摩擦係数を

得ることができず、効果的な免震を行いうる滑り支承を提供することができない。

【0007】また、必要とされる摩擦係数が構成材選択によって制御できる摩擦係数の範囲内にあるときにも、構成材選択による摩擦係数の調整幅は大きく、構成材を変更することによって摩擦係数が大きく異なるため、必要とされる摩擦係数を正確に得ることができない。

【0008】例えば、上部構造が小型の軽量物であったり、建築物が大きな風荷重を受けるような場所に設置されるものである場合には、摩擦係数が一定以上に小さいと、地震が発生しないときにも上部構造が横揺れする虞れがある。逆に、摩擦係数が一定以上に大きいと、上記した場合と同様に、地震時水平力を吸収しうるに十分な滑り機能が発揮されない。一方、第1の構成材を選択すると、摩擦係数が必要とされる摩擦係数よりはるかに大きくなるが、摩擦係数が第1の構成材に最も近い第2の構成材を選択すると、摩擦係数が必要とされる摩擦係数よりはるかに小さくなることがある。かかる場合、必要とされる摩擦係数が上記した範囲内にあるにも拘わらず、構成材選択によっては必要とされる摩擦係数を得ることができず、効果的な免震を行いうる滑り支承を提供することができない。

【0009】本発明は、このような点に鑑みてなされたもので、滑り部材の構成材選択によっては得ることができない程度にまで摩擦係数を低減させることができると共に、摩擦係数を略無段階的に制御することができ、使用条件に最適する摩擦係数を容易に且つ正確に得ることができる滑り支承を提供することを目的とするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、第1滑り部材と第2滑り部材とを相対滑動自在に面接触させてなる滑り支承において、上記の目的を達成すべく、特に、第1滑り部材に、第2滑り部材との接触面である第1滑り面に開口し且つその開口部及び第1滑り面に平行する任意断面を同一面積 A (mm^2) とする複数個 (N 個) の有底孔を、以下の第1及び第2条件を満足するように設けると共に、各有底孔に潤滑剤を充填保持しておくことを提案する。

【0011】而して、第1条件は、第1滑り面の面積 S (mm^2) に対する有底孔の総開口面積 $N \cdot A$ (mm^2) の面積比率 ξ ($= (N \cdot A / S) \times 100$ (%)) が $0.1 \leq \xi \leq 1.0$ となることであり、第2条件は、第1滑り面及びこれに平行する断面上における各有底孔 Γ とこれに隣接する有底孔 Γ との間隔 L (mm) が $0 \leq L \leq 38 (A / \pi)^{1/2}$ (π は円周率)となることである。ここに、各有底孔が第1滑り面に直交する方向に延びる径 D (mm) の円形孔である場合には、第1条件は $0.1 \leq (N \cdot \pi D^2 / 4 S) \times 100 \leq 1.0$ となり、第2条件は $0 \leq L \leq 1.9 D$ となる。さら

に、有底孔相互間距離 L に代えて、隣接する有底孔の中心間距離であるピッチ P (mm)を用いると、 $L=P-D$ であり、第2条件は $D \leq P \leq 20D$ となる。また $L=0$ の場合は、 $L=0$ で隣接する2個又は3個以上の有底孔が連通する凹溝を構成することになる。

【0012】なお、第1滑り材は、一般に、四弗化エチレン樹脂 (PTFE) 等の弗素樹脂を主成分とする低摩擦性樹脂で構成され、第2滑り部材は、ステンレス鋼等の金属材料又は第1滑り部材と同様の低摩擦性樹脂で構成される。また、潤滑剤としては、一般に、流動性を有する液状剤、半固形状剤、固形状剤 (液状剤を有底孔に充填した後に乾燥固化させたものを含む) を使用することが好ましく、例えばシリコンオイルや一般に離型剤として使用されているもの等が好適する。

【0013】本発明の滑り支承にあっては、第1滑り面に潤滑剤を充填した有底孔が開口されていることから、第2滑り部材における第1滑り部材との接触面 (以下「第2滑り面」という) は、有底孔の開口部に対向する個所において潤滑剤と接触することになる。すなわち、第2滑り面との接触形態において、第1滑り面は、実質的に、第1滑り部材の構成材 (例えば、低摩擦性樹脂) で構成された部分 (有底孔が開口されていない部分であり、以下「構成材部分」という) と潤滑剤で構成される部分 (有底孔が開口されている部分であって、潤滑剤が第2滑り面に接触している部分であり、以下「潤滑剤部分」という) とで構成されることになる。そして、第2滑り面と潤滑剤部分との間の摩擦係数は第2滑り面と構成材部分との間の摩擦係数よりも小さい。さらに、第2滑り面において潤滑剤部分に接触している部分 (以下「潤滑剤付着部分」という) には潤滑剤が付着しているから、第1滑り面と第2滑り面とが相対滑動すると、この潤滑剤付着部分に付着している潤滑剤が構成材部分との間に移動して、両滑り面間に潤滑膜を形成する。また、潤滑剤として流動性を有するシリコンオイル等を使用した場合には、両滑り面の接触圧により潤滑剤の一部が有底孔の開口部からその周辺に滲出して、構成材部分と第2滑り面との間に潤滑膜を形成する。したがって、第2滑り面に対する第1滑り面全体の摩擦係数は、有底孔が形成されておらず第1滑り面全体が構成材部分で構成されている場合に比して、低減されることになり、滑り支承の摩擦係数を第1及び第2滑り部材の構成材選択によっては得ることができない程度にまで低減することができる。例えば、PTFEで構成される滑り面の摩擦係数は前述した如く0.07~0.15程度であるが、当該滑り面に潤滑剤部分を分散配置しておくことにより、摩擦係数を0.02程度まで低減させることができる。

【0014】そして、潤滑剤部分ないし潤滑剤付着部分による摩擦係数の低減程度は、第1滑り面における潤滑剤部分が占める割合つまり上記した面積比率 ξ が大き

なるに従い増大する。したがって、面積比率 ξ を調整することにより、具体的には、上記した第1及び第2条件を満足する範囲内で有底孔の開口面積 (断面積) A 又は有底孔の個数 N を調整することにより、摩擦係数を所望する値に正確に制御することができる。かかる制御精度、制御範囲、制御幅は、滑り部材の構成材選択によっては到底得ることができないものである。

【0015】さらに、各有底孔の開口部及び第1滑り面に平行する任意断面が同一面積 A であり且つ第1滑り面及びこれに平行する断面上における有底孔相互間の距離 L 又はピッチ P が一定範囲に設定されることから、第1滑り面が摩耗した場合にも、第1滑り面における有底孔の開口率 (面積比率 ξ) 及び有底孔の開口分布が変化しない。すなわち、第1滑り面が摩耗しても、潤滑剤部分ないし潤滑剤付着部分の面積及び分布形態が変化せず、潤滑剤部分ないし潤滑剤付着部分の存在による摩擦係数の低減程度は変化しない。したがって、滑り支承の摩擦係数を、長期に亘って、初期状態 (摩耗前の状態) と同一又は略同一に保持させておくことができ、滑り支承の信頼性及び耐久性を大幅に向上させることができる。また、このような滑り支承の耐久性は、第1滑り面に直交する方向における各有底孔の深さによって制御することができ、当該深さを深くしておけば、許容摩耗量を大きく設定することができる。すなわち、当該深さは、耐久性上必要とされる第1滑り面の最大摩耗量に応じて決定しておくものであり、予め設定した最大摩耗量より大きくしておけばよい。

【0016】ところで、面積比率 ξ が0.1%未満 ($\xi < 0.1$) であると、潤滑剤部分ないし潤滑剤付着部分による摩擦係数の低減効果が顕著に現れず、摩擦係数は潤滑剤部分を有しない場合 (有底孔を有しない場合) と殆ど変わらない。すなわち、潤滑剤部分の存在による摩擦係数の低減効果は、面積比率 ξ を0.1%以上とすることによって発揮される。また、潤滑剤部分による摩擦係数の低減程度は上記した如く面積比率 ξ が大きくなるに従い増大するが、かかる摩擦係数の低減効果は $\xi = 1.0$ で飽和状態となり、これ以上に面積比率 ξ を大きくしても、面積比率 ξ の増大に見合った摩擦係数の低減効果は期待されないし、面積比率 ξ が1.0%を超える ($\xi > 1.0$) と、有底孔の存在により第1滑り面の強度が低下する虞れがある。かかる理由から、本発明においては上記第1条件を満足することを必須とした。

【0017】また、第1条件を満足する場合においても、第2条件が満足されない場合 ($L > 38 (A/\pi)^{1/2}$ 又は $P > 20D$ の場合) には、第1滑り面の大きさ (面積 S) に比して有底孔数 N (潤滑剤部分ないし潤滑剤付着部分の個数) や開口面積 A が極端に減少して、上記した潤滑剤部分ないし潤滑剤付着部分による滑り面間の潤滑機能が不十分となり、所望する摩擦係数の低減効果が発揮されない。また、面積比率 ξ の調整による摩擦

係数の制御を適正に行い難い。かかる理由から、本発明においては、第1条件に加えて、第2条件をも満足することを必須とした。

【0018】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図面に基づいて説明する。

【0019】この実施の形態は、本発明を建築物の免震装置に使用される滑り支承に適用した例に係り、図1に示す免震装置は、建築物の基礎に設けられた下部構造1と建築物本体である上部構造2との間に複数の滑り支承3…及び減衰手段たるダンパ4を配設してなる。なお、ダンパ4は、両構造1、2の地震時水平力による水平方向の相対移動範囲を減衰規制する共に地震後に両構造1、2を原位置に復帰させるためのものである。

【0020】各滑り支承3は、図1及び図2に示す如く、下部構造1の上面部に水平に固定された平板状の第1滑り部材5と上部構造2の下面部に水平に固定された平板状の第2滑り部材6とを水平方向に相対滑動自在に面接触させてなる。

【0021】第1滑り部材5は、その上面たる第1滑り面5aを所定面積 S (mm^2) の円形とする円板であり、4弗化エチレン樹脂等の弗素樹脂を主成分とする低摩擦性樹脂で構成されている。この例では、4弗化エチレン樹脂 (PTFE) を主成分とする低摩擦性樹脂 (PTFE: 66wt%, 芳香族ポリエステル: 29wt%, グラファイト: 5wt%) で構成されている。なお、第1滑り部材5の下部構造1への固定は、第1滑り部材5の下面部を下部構造1に設けた凹部1aに嵌合させることにより行われている。第2滑り部材6はステンレス鋼板で構成されており、その下面たる第2滑り面6aは、両滑り部材5、6がダンパ4によって許容される範囲において最大量相対滑動したときにも、第1滑り面5aが全面的に接触するように、第1滑り面5aより所定量大面積とされている。

【0022】而して、第1滑り部材5には、図2に示す如く、複数個 (N 個) の有底孔7…が形成されている。各有底孔7は、第1滑り面5aに開口し且つその開口部及び第1滑り面5aに平行する任意断面の面積 A (mm^2) を同一とするものであり、適宜の潤滑剤8が充填保持されている。この例では、各有底孔7を第1滑り面5aに直交する方向 (鉛直方向) に延びる径 D (mm) の円形孔 (錐孔) としている。各有底孔7には潤滑剤8が充填保持されていて、後述する如く、第1滑り面5aを一連の構成材部分5bと N 個の潤滑剤部分5c…とで構成すると共に、第2滑り面6aに潤滑剤部分5c…に対応する潤滑剤付着部分6bを形成する。

【0023】有底孔7の個数 N 及び第1滑り面5aにおける開口面積 A 並びに第1滑り面5aにおける有底孔7…の配置形態は、第1滑り面5aの面積 S に対する有底孔7…の総開口面積 $N \cdot A$ の面積比率 ξ ($= (N \cdot A /$

$S) \times 100 (\%)$) が $0.1 \leq \xi \leq 1.0$ となること (第1条件) 及び第1滑り面5a及びこれに平行する断面上における各有底孔7とこれに隣接する有底孔7との間隔 L (mm) が $0 \leq L \leq 38 (A/\pi)^{1/2}$ (π は円周率) となること (第2条件) の2条件が満足されるように、当該滑り支承3の使用条件に応じて設定される。

【0024】この例では、各有底孔7が第1滑り面5aに直交して延びる径 D の円形孔であり、 $A = \pi D^2 / 4$ であるから、第1条件は $0.1 \leq (N \cdot \pi D^2 / 4 S) \times 100 \leq 1.0$ となる。また、 $(A/\pi)^{1/2} = D/2$ であるから、第2条件は $0 \leq L \leq 19D$ となる。また、第2条件を隣接する有底孔7、7の中心間隔たるピッチ P (mm) で表すと、 $L = P - D$ であるから、 $D \leq P \leq 20D$ となる。但し、円形孔とする場合、一般には、 $10D \leq P \leq 20D$ ($9D \leq L \leq 19D$) としておくことがより好ましい。

【0025】また、有底孔7の径 D は、一般に、 $0.1 \text{ mm} \sim 50 \text{ mm}$ の範囲において、潤滑剤8の性状や第1滑り面5aの面積 S 等に応じて適宜に設定される。すなわち、 $D < 0.1$ であると、第1条件を満足させるための有底孔7の個数 N が必要以上に多くなって、滑り部材5の機械的強度が低下する虞れがある。また、 $D > 50$ であると、第1条件を満足させるための有底孔7の個数 N が極めて少なくなり、後述する潤滑剤部分5cないし潤滑剤付着部分6bによる摩擦係数低減機能が充分に発揮されない。また、滑り部材5の機械的強度が低下する虞れがある。

【0026】また、有底孔7の深さ (第1滑り面5aに直交する方向の深さ) H は、予測される第1滑り面5aの最大摩擦量より大きく設定しておく必要があり、一般に、 0.1 mm 以上とされる。

【0027】ところで、第1滑り面5aにおける有底孔7…の配置形態は、第1及び第2条件を満足する限りにおいて任意であり、第1滑り面5aの形状、大きさ (面積 S) や有底孔数 N 等に応じて適宜に設定することができる。図3～図8にその一例を示す (各図においては、形成すべき有底孔7…の一部のみを図示している)。すなわち、図3に示すものでは、有底孔7…を縦線 $7_1 \dots$ (ピッチ P_1) と横線 $7_2 \dots$ (ピッチ P_2) との交点上に開口させてある。図4に示すものでは、有底孔7…を図3に示す縦線 $7_1 \dots$ と横線 $7_2 \dots$ との交点のうち千鳥状をなして配列する交点上に開口させてある。図5に示すものでは、有底孔7…を第1滑り面5aの中心部から外周部へと延びる螺旋線 7_3 上に開口させてある。図6に示すものでは、有底孔7…を第1滑り面5aと同心状をなす複数の円形線 $7_4 \dots$ 上に開口させてある。図7に示すものでは、有底孔7…を複数組の同心円 $7_5 \dots$ 上に開口させてある。また、有底孔7の開口部を図3～図7に例示する如き規則的な配置とせず、図8に示す如く、ランダムに配置しておくようにしてもよい。

【0028】以上のように構成された滑り支承3にあっては、第1滑り面5aに潤滑剤（シリコンオイル）8を充填した有底孔7…が開口されていることから、第2滑り面6aとの接触形態において、第1滑り面5aは、第1滑り部材5の構成材（PTFEを主成分とする低摩擦性樹脂）で構成された構成材部分5bと有底孔7…に充填する潤滑剤表面で構成される潤滑剤部分5c…とで構成されることになり、第1滑り面5aが構成材部分5bのみで構成される場合（有底孔7…を設けない場合）に比して摩擦係数が低減される。さらに、第2滑り面6aにおいて各潤滑剤部分5cに接触する部分（潤滑剤付着部分）6bには、微量ながらも潤滑剤8が付着することから、第1滑り面5aと第2滑り面6aとが相対滑動すると、各潤滑剤付着部分6bに付着している潤滑剤8が構成材部分5bとの間に移動して、両滑り面5a、6a間に潤滑膜を形成する。また、潤滑剤8が流動性を有するシリコンオイルであることから、両滑り面5a、6aの接触圧により潤滑剤8の一部が有底孔7…の開口部からその周辺に滲出して、構成材部分5bと第2滑り面6aとの間に潤滑膜を形成する。したがって、第2滑り面6aに対する第1滑り面5a全体の摩擦係数は、有底孔7…が形成されておらず第1滑り面5a全体が構成材部分5bのみで構成されている場合に比して、低減されることになり、滑り支承3の摩擦係数を滑り部材5、6の構成材選択によっては得ることができない程度（例えば、0.02程度）にまで低減することができる。

【0029】したがって、潤滑剤部分5c…ないし潤滑剤付着部分6b…の存在による摩擦係数の低減程度は、第1滑り面5aにおける潤滑剤部分5c…が占める割合（面積比率 ξ ）が大きくなるに従い増大することから、面積比率 ξ を調整することにより（例えば、有底孔数Nを調整することにより）、摩擦係数を略無段階的に制御することができ、必要とされる摩擦係数を正確に得ることができる。

【0030】さらに、第1滑り面5aが、図2に鎖線で示す如く、所定量T摩擦した場合にも、各有底孔7の深さHを摩擦量Tより大きく設定しておけば、各有底孔7の開口面積Aないし開口形状（径Dの円形）及び有底孔相互間距離ないしピッチPが摩擦前の初期状態と同一に維持され、全く変化しない。したがって、第1滑り面5aが摩擦した場合にも、上記した潤滑剤部分5c…ないし潤滑剤付着部分6b…による摩擦係数の低減効果は損なわれず、初期状態と同一の摩擦係数を維持することができる。したがって、長期に亘って安定した滑り特性を確保することができ、滑り支承の信頼性及び耐久性を大幅に向上させることができる。

【0031】これらの点は、次のような滑り特性試験により確認することができた。

【0032】この試験は、図12に示す如く、アクチュエータ（サーボパルサ）11により水平方向に進退動作

される可動板12と、可動板12の上下に配置した加圧板13、13と、上位の加圧板13を下方へと押圧する油圧プレス14とを具備する往復動滑り試験機10を使用して行った。すなわち、可動板12の上下面に第2滑り部材6、6を取り付けると共に、加圧板13、13の上下対向面に第1滑り部材5、5を取り付けた上、油圧プレス14により鉛直方向に加圧して、対向する各第1滑り部材5と第2滑り部材6とを押圧接触させた後、この状態で可動板12を往復動（正弦波100加振、速度10cm/s）させた。そして、油圧プレス14による加圧力を第1ロードセル15で計測すると共に、可動板12に作用する摩擦反力を第2ロードセル16で計測して、計測された加圧力と摩擦反力とから滑り部材5、6間の摩擦係数を求めた。

【0033】かかる試験を、面積比率 ξ を異にした複数の第1滑り部材5…について繰り返し行った。これらの第1滑り部材5…は、前記した組成（PTFE：66wt%，芳香族ポリエステル：29wt%，グラファイト：5wt%）の低摩擦性樹脂からなる同一形状の円板（半径：45mm、第1滑り面5aの面積A：6358.5mm²）であって、D=1mm、A=0.785mm²、H=2~3mmの有底孔（錐孔）7を図3に示す配置形態（P₁=P₂=10mm~20mm）で形成して、これに潤滑剤8たるシリコンオイルを充填保持させたものであり、有底孔数Nの増減により面積比率 ξ を異にしたものである。なお、第2滑り部材6としては、何れの第1滑り部材5に対しても、SUS304製のものを使用した。

【0034】その結果は、図13に示す通りであった。かかる試験結果から明らかなように、面積比率 ξ が増大するに従って摩擦係数が減少すること、及び面積比率 ξ を調整することによって摩擦係数を無段階的に制御することができことが理解される。因みに、試験結果の具体的数値の一例を挙げると、N=13、 ξ =0.160%、P₁=P₂=20mmとした場合の摩擦係数は0.07であり、N=41、 ξ =0.506%、P₁=P₂=10mmとした場合の摩擦係数は0.03であり、N=52、 ξ =0.642%、P₁=P₂=10mmとした場合の摩擦係数は0.028であった。また、図14~図16は、これらの場合における摩擦係数の変化を示す履歴曲線図である（図14はN=13、 ξ =0.160%とした場合、図15はN=41、 ξ =0.506%とした場合、図16はN=52、 ξ =0.642%とした場合を示す）が、かかる履歴曲線図から明らかなように、面積比率 ξ が高い程、摩擦係数の変動幅が小さく安定した滑り特性が発揮されることが理解される。

【0035】ところで、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の基本原理を逸脱しない範囲において適宜に改良、変更することができる。

【0036】例えば、各有底孔7は、図9に示す如く、

第1滑り面5aに対して傾斜する形態で形成するようにしてもよい。この場合、第1滑り面5aの摩耗による開口形態が同一となるように、有底孔7…の傾斜方向及び傾斜角度は同一としておくことが好ましい。また、第1滑り部材5が薄いものである等の場合には、図10に示す如く、第1滑り部材5を下部構造1の上面1bに接着固定して、各有底孔7の底部を下部構造1の上面1bで閉塞するようにしてもよい。

【0037】また、各有底孔7の断面形状は、円形その他、角形や十字形等、任意とすることができる。したがって、有底孔7の形成も、鉋孔加工による他、プレス加工等、任意である。

【0038】また、有底孔7…は、独立して形成する他、2個以上のものが連なって凹溝形態をなすものとしてもよい。例えば、図3～図7に示す線7₁、7₂、7₃、7₄、7₅上を通過する凹溝形態となるようなものとしてもよい。

【0039】また、本発明に係る滑り支承は、図11に示す如く、弾性支承と組み合わせた免震装置にも適用することができる。すなわち、図11に示す免震装置では、複数のゴム材21…と金属板22…とを上下方向に交互に積層してなる弾性支承20を下部構造1上に設置し、この弾性支承20と上部構造2との間に本発明に係る滑り支承3を介装してなる。

【0040】また、本発明に係る滑り支承は、滑り面5a、6aが円弧面、円柱面等の曲面をなす場合にも適用することができる。例えば、第2滑り部材6が回転軸であり、第1滑り部材5が当該回転軸の軸受けであるような場合にも適用することができる。この場合、第2滑り面6aは回転軸の外周面で構成され、第1滑り面5aは円筒状軸受けの内周面で構成される。

【0041】また、本発明に係る滑り支承にあっては、その使用条件によっては、両滑り部材5、6を同質材（金属材、樹脂材）で構成することができ、面積比率 ξ の増減によって適正な摩擦係数が得られる限りにおいて、滑り部材5、6の構成材は任意に選択しておくことができる。

【0042】

【発明の効果】以上の説明から容易に理解されるように、本発明の滑り支承にあっては、滑り部材の構成材選択によっては得ることができない若しくは得ることが極めて困難である低摩擦係数（例えば、0.02～0.1）を確保することができる。しかも、面積比率 ξ を増

減することによって、構成材選択によっては不可能である略無段階的な摩擦係数制御を行うことができ、使用条件に最適する滑り特性を得ることができる。さらに、第1滑り面が摩耗した場合にも、摩擦係数が変化せず、長期に亘って安定した滑り特性を発揮させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る滑り支承を使用した免震装置の一例を示す縦断正面図である。

【図2】図1の要部（滑り支承）を拡大して示す詳細図である。

【図3】第1滑り面の一例を示す平面図である。

【図4】第1滑り面の変形例を示す図3相当の平面図である。

【図5】第1滑り面の他の変形例を示す図3相当の平面図である。

【図6】第1滑り面の更に他の変形例を示す図3相当の平面図である。

【図7】第1滑り面の更に他の変形例を示す図3相当の平面図である。

【図8】第1滑り面の更に他の変形例を示す図3相当の平面図である。

【図9】滑り支承の変形例を示す図2相当の縦断正面図である。

【図10】滑り支承の他の変形例を示す図2相当の縦断正面図である。

【図11】滑り支承の更に他の変形例を示す縦断正面図である。

【図12】往復動滑り試験機を示す側面図である。

【図13】当該試験機により測定した面積比率 ξ と摩擦係数との関係を示す曲線図である。

【図14】当該試験機により測定された摩擦係数の変化を示す履歴曲線図である。


【図15】面積比率 ξ を図14と異にした場合における図14相当の履歴曲線図である。

【図16】面積比率 ξ を図14及び図15と異にした場合における図14相当の履歴曲線図である。


【符号の説明】

1…下部構造、2…上部構造、3…滑り支承、5…第1滑り部材、5a…第1滑り面、5b…構成材部分、5c…潤滑剤部分、6…第2滑り部材、6a…第2滑り面、6b…潤滑剤付着部分、7…有底孔、8…潤滑剤（シリコンオイル）。


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図11】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図9】




【図12】




【図10】




【図13】




【図14】



【図15】



【図16】



フロントページの続き

(72)発明者 河合 俊直
兵庫県三田市下内神字打場541番地の1
日本ピラー工業株式会社三田工場内

Fターム(参考) 3J048 AA07 BG04 DA01 EA38

PAT-NO: JP02001059544A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001059544 A
TITLE: SLIDE BEARING
PUBN-DATE: March 6, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TAGUCHI, WAKAO	N/A
UEDA, SAKAE	N/A
KAWAI, TOSHINAO	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
NIPPON PILLAR PACKING CO LTD	N/A

APPL-NO: JP11234633
APPL-DATE: August 20, 1999

INT-CL (IPC): F16F015/02 , E04B001/36 ,
E04H009/02

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a slide bearing which can decrease the friction coefficient down to a small value which cannot be attained by selecting materials for components of the slide members, which can control the friction coefficient in a substantially stepless manner,

and which can easily and precisely obtain a friction coefficient optimum for a use condition.

SOLUTION: A slide bearing 3 is composed of a first slide member 5 and a second slide member 6 which are made into surface-to-surface contact with each other so as to be slidable relative to each other. The first slide member 5 is formed therein with a plurality (a number of N) of circular holes 7 (having a diameter D mm) opened to its first slide surface 5a making contact with the second slide member 6. Silicone oil is filled and held in each circular hole 7. The area rate ξ ($= (N \times \pi D^2 / 4 S) \times 100$ (%)) between the area (S (mm²)) of the first slide surface 5a and the total opening area ($N \times \pi D^2 / 4$ (mm²)) of the circular holes 7 is set to $0.1 \leq \xi \leq 1.0$. Pitches P (mm) of the circular holes 7 are set to $D \leq P \leq 20D$.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO